

weber**nivelit**

-samonivelizačná cementová hmota

Najdôležitejšie vlastnosti

- hrúbka vrstvy 1 – 12 mm,
- pochôdznosť po 12 hodinách,
- ručné aj strojové spracovanie.



Definícia výrobku:

Jednozložková samonivelizačná podlahová hmota na báze cementu na vnútorné použitie.

Použitie:

Na spoľahlivé vyrovnanie podkladov v interiéri. Mieša sa len s čistou vodou. Nie je určená ako konečná povrchová úprava. Pre hrúbky 2 - 12 mm, na vyrovnanie stabilných podkladných vrstiev (potery, betón), na použitie ako podkladná vrstva pod konečnú povrchovú úpravu (PVC, koberce, plávajúce podlahy).

Nevhodná na celoplošné lepenie drevených parkiet.

Spotreba:

1,5 kg / 1 m² / hr. 1 mm

Príprava a aplikácia:

Požiadavky na podklad:

Suchý, pevný, nosný, zbavený všetkých voľne oddeliteľných častí, ako je prach, olej, mastnota a pod.. V prípade nasiakavých podkladov odporúčame podklad upraviť penetračným náterom **weber.betonkontakt** riedeným s vodou v pomere 1:5 - 1:8, podľa nasiakavosti podkladu. Pri vyššej nasiakavosti odporúčame náter zopakovať. V tomto prípade prvý náter riedime v pomere 1:8 a druhý 1:5. Hmotu nanášame do zavádnutého náteru.

Nenasiakavý podklad upravíme neriedeným penetračným náterom **weber.bondprimer**.

Všetky látky, ktoré môžu narušiť príľnavosť je potrebné odstrániť napr. brúsením, frézovaním a pod..

Podmienky na spracovanie:

Teplota vzduchu pri nanášaní musí byť od +5°C do +25°C, teplota podkladu nesmie byť nižšia ako +5°C. Čerstvo nanesené plochy nesmú byť vystavené priamemu slnečnému žiareniu, silnému prúdeniu vzduchu a pôsobeniu ohrevu. Nanosená vrstva nesmie byť v priebehu 24 hodín po spracovaní vystavená mrazu.

Aplikácia:

Podlahovú hmotu **weber.nivelit** pripravíme vmiešaním 1 vreca (25 kg) suchej zmesi do 5,25 l vody. Mieša sa pomocou miešadla s nízkymi otáčkami do homogénnej zmesi bez hrudiek. Po 2-3 minútach znovu premiešame. Spracovateľnosť pripravenej zmesi je 15 minút.

Rozmiešanú hmotu vylejeme na podklad a rozotrieme stierkou alebo hladidlom. V jednom pracovnom procese je možné naniesť hmotu do maximálnej hrúbky 12 mm.

Pri použití penetrácie (spojovací mostík, obmedzenie nasiakavosti) musíme **weber.nivelit** naniesť, ešte kým je penetračný náter v polosuchom stave (2-4 hodiny). Pri dorovnávaní hmoty použijeme oceľové hladidlo, prípadne prevzdušňovací valček.

Náradie:

Stierka, špirálové miešadlo, nádoba na miešanie, vŕtačka, antikorové hladidlo, valček.

Čistenie:

Nádoby, náradie a nástroje je potrebné ihneď po skončení prác očistiť vodou.

weber**nivelit**

Zloženie/technické údaje:

Farba	Šedá
Minimálna hrúbka vrstvy	2 mm
Maximálna hrúbka vrstvy	12 mm
Použite pre interiér	ANO
Použite pre exteriér	NIE
Pevnosť v tlaku	25 MPa
Pevnosť v ťahu za ohybu	6 MPa
Pochôdnosť	12–24 hodín
Vlákna	NIE
Spracovateľnosť pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu	do 15 minút

Balenie:

Materiál dodávame v 25 kg vreciach, 42ks/pal., paleta = 1 050kg

Skladovanie:

V neporušených originálnych obaloch v suchých priestoroch minimálne 6 mesiacov. Dátum výroby vid' potlač na obale.

Bezpečnosť práce, hygiena práce a ekológia:

Pri práci s materiálom je potrebné dodržiavať ochranné / bezpečnostné opatrenia vyznačené na obale.



H-vety (výstražné upozornenia)
H315, H317 Dráždi kožu. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318, H335 Spôsobuje vážne poškodenie očí. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

P-vety (bezpečnostné vety)
P102, P261 Uchovávajte mimo dosahu detí. Zabráňte vdychovaniu prachu.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P305+351+338+P310 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

P302+352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P333+313 Ak sa objaví podráždenie pokožky alebo vyrážky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P304+340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a uložte do oddychovej polohy, ktorá bez pohybu umožní pohodlné dýchanie.

P312 Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu podľa miestnych predpisov.

Nebezpečné zložky: cementový (portlandský) sliatok, odprašky z výroby portlandského sliatku. Doplnujúce informácie: Mokrý zmes môže poškodiť výrobky z hliníka a ďalších neušľachtilých kovov. Výrobok počas skladovateľnosti spĺňa legislatívne požiadavky na obsah rozpustného šesťmocného chrómu.